

## KUPFER - ZINK - LEGIERUNGEN

Kennung	Legierungsbezeichnung	Zugfestigkeit Rm [N/mm <sup>2</sup> ]	0,2% - Dehngrenze Rp0,2 [N/mm <sup>2</sup> ]	Bruchdehnung A[%]	Brinellhärte HB	Anwendung
CW724R	CuZn21Si3P	500 - 800	300 - 600	10 - 35	120 - 220	Bleifreie Legierung mit hoher Festigkeit und ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit für Armaturen und Bauteile der Sanitärinstallation